



SIRIUS® Cinta de Transferencia Térmica



HT17

HT17 Resina Near-Edge

Propiedades de la cinta de transferencia térmica

Espesor del Film	4.5 ± 0.5μ
Espesor Total	6.2 ± 1.0μ
Color de Tinta	Negro
Punto de Fusión	90~100°C
Velocidad máxima de impresión	160mm/segundo* *Depende del sustrato y aplicación

Resistencia

Raspaduras Excelente

Sustratos Recomendados

Papeles	Sintéticos
Sintéticos	Nylon y PET
Filmes Plásticos	Empaques Flexibles

Almacenamiento: 5° a 35°C; 30 a 85% de humedad relativa; Vida útil: 1 Año

Aplicaciones



- Empaques Flexibles
- Fecha y lote de producción, código de barras
- Etiquetas para farmacéuticas, medicinas y salud

Certificaciones

- Listado en FDA
- Considerado como seguro para industria alimenticia (LFGB, 1935/2004/EC)
- RoHS (2002/95/EC)